



中华人民共和国国家标准

GB/T 19879—2023

代替 GB/T 19879—2015

建筑结构用钢板

Steel Plate for building structure

2023-09-07 发布

2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 19879—2015《建筑结构用钢板》，与 GB/T 19879—2015 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了适用的建筑结构用钢的厚度范围(见第 1 章,2015 年版的第 1 章)；
- b) 更改了钢的牌号和化学成分要求(见 7.1,2015 年版的 6.1)；
- c) 更改了钢板的力学性能和工艺性能(见 7.4,2015 年版的 6.4)
- d) 更改了对钢板焊补的要求(见 7.5.3,2015 年版的 6.5.3)；
- e) 更改了对钢板超声检验的要求(见 7.6,2015 年版的 6.6)；
- f) 增加了对拉伸试验试样的要求(见表 7 的脚注 a)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国钢铁工业协会提出。

本文件由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)归口。

本文件起草单位：舞阳钢铁有限责任公司、冶金工业信息标准研究院、张家港宏昌钢板有限公司、新余钢铁股份有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、河北普阳钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、柳州钢铁股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、广东中南钢铁股份有限公司、首钢集团有限公司、中冶京诚工程技术有限公司、福建三钢闽光股份有限公司。

本文件主要起草人：赵国昌、龙杰、孙梦寒、黄久贵、操瑞宏、刘喜锚、郭龙鑫、齐江华、吴铠、李宏伟、丘文生、师莉、余海群、周文波、韦明、张朋、张维旭、李冉、熊文名、张勇伟、郭潇、王东阳、程绘兵、袁勤攀、郭小龙、高旭辉、杨永达、董超、严晓敏。

本文件于 2005 年首次发布，2015 年第一次修订，本次为第二次修订。

建筑结构用钢板

1 范围

本文件规定了建筑结构用钢板的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

本文件适用于制造建筑结构、大跨度结构及其他钢结构用厚度 6 mm~200 mm 高性能热轧钢板(以下简称钢板)。热轧钢带亦可参照本文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差
- GB/T 223.5 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法
- GB/T 223.9 钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青 S 分光光度法
- GB/T 223.11 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法
- GB/T 223.14 钢铁及合金化学分析方法 钼试剂萃取光度法测定钒含量
- GB/T 223.19 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量
- GB/T 223.23 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法
- GB/T 223.26 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法
- GB/T 223.40 钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚 S 分光光度法
- GB/T 223.58 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量
- GB/T 223.62 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量
- GB/T 223.78 钢铁及合金化学分析方法 姜黄素直接光度法测定硼含量
- GB/T 223.79 钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)
- GB/T 223.81 钢铁及合金 总铝和总硼含量的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法
- GB/T 223.82 钢铁 氢含量的测定 惰性气体熔融-热导或红外法
- GB/T 223.84 钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法
- GB/T 223.85 钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法
- GB/T 223.86 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法
- GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法
- GB/T 229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
- GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法
- GB/T 247 钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定
- GB/T 709—2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
- GB/T 2970 厚钢板超声检测方法
- GB/T 2975 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备
- GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)
- GB/T 5313 厚度方向性能钢板

- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 17505 钢及钢产品 交货一般技术要求
- GB/T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法
- GB/T 20123 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
- GB/T 20124 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法)
- GB/T 20125 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 牌号表示方法

钢的牌号由屈服强度中“屈”的汉语拼音首字母“Q”、规定的最小屈服强度数值、高性能建筑结构用钢中“高建”的汉语拼音首字母“GJ”及质量等级符号(B、C、D、E)四部分组成。

示例：Q355GJC

- Q ——屈服强度中“屈”的汉语拼音首字母“Q”；
- 355 ——规定最小屈服强度数值；
- GJ ——高性能建筑结构用钢中“高建”的汉语拼音字母“GJ”；
- C ——质量等级符号。

对于厚度方向性能钢板，还应在牌号后加上厚度方向性能级别(Z15、Z25 或 Z35)。

示例：Q355GJCZ25

- Q ——屈服强度中“屈”的汉语拼音首字母“Q”；
- 355 ——规定最小屈服强度数值；
- GJ ——高性能建筑结构用钢中“高建”的汉语拼音字母“GJ”；
- C ——质量等级符号；
- Z25 ——厚度方向性能级别。

5 订货内容

按本文件订货的合同或订单包括但不限于下列内容：

- a) 产品名称；
- b) 本文件编号；
- c) 钢牌号；
- d) 尺寸、外形；
- e) 交货状态；
- f) 重量；
- g) 其他要求。

6 尺寸、外形、重量

6.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合 GB/T 709—2019 的规定。厚度允许偏差应符合 GB/T 709—2019 中 B 类的规定。根据需方要求，经供需双方协议，可按 GB/T 709—2019 中规定的 C 类钢板供应。

6.2 钢板按理论重量交货，理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的平均值。计算用钢板密度为 7.85 g/cm³。

7 技术要求

7.1 牌号和化学成分

7.1.1 钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。

表1 钢的牌号及化学成分

牌号	质量等级	化学成分(质量分数) %												
		C	Si	Mn	P	S	V ^a	Nb ^a	Ti ^a	Als ^b	Cr	Cu	Ni	Mo
		不大于			不大于					不小于	不大于			
Q235GJ	B、C	0.20	0.35	0.60~	0.025	0.015	—	—	—	0.015	0.30	0.30	0.30	0.08
	D、E	0.18		1.50	0.020	0.010								
Q355GJ	B、C	0.20	0.55	≤1.60	0.025	0.015	0.150	0.070	0.035	0.015	0.30	0.30	0.30	0.20
	D、E	0.18			0.020	0.010								
Q390GJ	B、C	0.20	0.55	≤1.70	0.025	0.015	0.200	0.070	0.030	0.015	0.30	0.30	0.70	0.50
	D、E	0.18			0.020	0.010								
Q420GJ	B、C	0.20	0.55	≤1.70	0.025	0.015	0.200	0.070	0.030	0.015	0.80	0.30	1.00	0.50
	D、E	0.18			0.020	0.010								
Q460GJ	B、C	0.20	0.55	≤1.70	0.025	0.015	0.200	0.110	0.030	0.015	1.20	0.50	1.20	0.50
	D、E	0.18			0.020	0.010								
Q500GJ	C	0.18	0.60	≤1.80	0.025	0.015	0.120	0.110	0.030	0.015	1.20	0.50	1.20	0.60
	D、E				0.020	0.010								
Q550GJ ^c	C	0.18	0.60	≤2.00	0.025	0.015	0.120	0.110	0.030	0.015	1.20	0.50	2.00	0.60
	D、E				0.020	0.010								
Q620GJ ^c	C	0.18	0.60	≤2.00	0.025	0.015	0.120	0.110	0.030	0.015	1.20	0.50	2.00	0.60
	D、E				0.020	0.010								
Q690GJ ^c	C	0.18	0.60	≤2.20	0.025	0.015	0.120	0.110	0.030	0.015	1.20	0.50	2.00	0.60
	D、E				0.020	0.010								

^a 当 V、Nb、Ti 组合加入时,对于 Q235GJ、Q345GJ, $(V+Nb+Ti) \leq 0.15\%$; 对于 Q390GJ、Q420GJ、Q460GJ, $(V+Nb+Ti) \leq 0.22\%$ 。

^b 允许用全铝含量(Alt)来代替酸溶铝含量(Als),此时全铝含量(Alt)应不小于 0.020%。如果钢中单独或组合加入 Al、V、Nb 或 Ti 元素时,应保证合金元素含量不低于 0.015%,最小铝含量不适用。

^c 当添加硼(B)时,Q550GJ、Q620GJ、Q690GJ 及淬火加回火状态钢中的硼(B)不大于 0.003%。

7.1.2 对于厚度方向性能钢板,硫含量应符合 GB/T 5313 的规定。

7.1.3 各牌号所有质量等级钢的碳当量(CEV)和焊接裂纹敏感性指数(Pcm)应符合表2的规定。应以碳当量交货。对于以热机械控制轧制交货的钢板,经供需双方协商并在合同中注明,钢的碳当量可用焊接裂纹敏感性指数替代。钢的碳当量或焊接裂纹敏感性指数应采用熔炼分析值并按式(1)或式(2)计

算,应在质量证明书中注明用于计算碳当量(CEV)或焊接裂纹敏感性指数(Pcm)的化学成分。

$$CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 \dots\dots\dots (1)$$

式中:

CEV —— 碳当量,%;
 C、Mn、Cr、Mo、V、Ni、Cu —— 化学成分(质量分数),%。

$$Pcm = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B \dots\dots\dots (2)$$

式中:

Pcm —— 焊接裂纹敏感性指数,%;
 C、Si、Mn、Cu、Ni、Cr、Mo、V、B —— 化学成分(质量分数),%。

表 2 钢的碳当量和焊接裂纹敏感性指数

牌号	交货状态 ^a	规定厚度的碳当量(CEV) %				规定厚度的焊接裂纹敏感性指数(Pcm) %			
		≤50 ^b	>50~ 100	>100~ 150	>150~ 200	≤50 ^b	>50~100	>100~ 150	>150~ 200
		不大于				不大于			
Q235GJ	AR,CR,NR,N	0.34	0.36	0.38	—	0.24	0.26	0.27	—
Q355GJ	AR,CR,NR,N	0.43	0.45	0.46	0.47	0.26	0.29	0.30	0.30
	TMCP	0.38	0.40	协商	—	0.24	0.26	—	—
Q390GJ	CR,NR,N,NT	0.45	0.47	0.49	—	0.28	0.30	0.31	—
	TMCP, TMCP+T	0.40	0.43	协商	—	0.26	0.27	—	—
Q420GJ	CR,NR,N,NT	0.48	0.50	0.52	—	0.30	0.33	0.34	—
	QT	0.44	0.47	0.49	—	0.28	0.30	0.31	—
Q460GJ	TMCP, TMCP+T	0.41	0.44	协商	—	0.26	协商	—	—
	CR,NR,N,NT	0.52	0.54	0.56	—	0.32	0.34	0.35	—
	QT	0.45	0.48	0.50	—	0.28	0.30	0.31	—
Q500GJ	TMCP, TMCP+T	0.42	0.45	协商	—	0.27	协商	—	—
	QT	0.52	—	—	—	协商	—	—	—
Q550GJ	TMCP, TMCP+T	0.47	—	—	—	0.28 ^c	—	—	—
	QT	0.54	—	—	—	协商	—	—	—
Q620GJ	TMCP, TMCP+T	0.47	—	—	—	0.29 ^c	—	—	—
	QT	0.58	—	—	—	协商	—	—	—
Q690GJ	TMCP, TMCP+T	0.48	—	—	—	0.30 ^c	—	—	—
	QT	0.60	—	—	—	协商	—	—	—
Q690GJ	TMCP, TMCP+T	0.50	—	—	—	0.30 ^c	—	—	—

^a AR:热轧;CR:控制轧制;NR:正火轧制;N:正火;NT:正火+回火;TMCP:热机械控制轧制;TMCP+T:热机械控制轧制+回火;QT:淬火(包括在线直接淬火)+回火。

^b Q500GJ、Q550GJ、Q620GJ、Q690GJ 最大厚度为 50 mm。

^c 仅供参考。

7.1.4 成品钢板化学成分的允许偏差应符合 GB/T 222 的规定。

7.2 冶炼方法

钢由电炉或转炉冶炼,并进行炉外精炼。

7.3 交货状态

各牌号的交货状态应符合表 2 的规定,具体交货状态由供需双方商定,并在合同中注明。

7.4 力学性能和工艺性能

7.4.1 拉伸

钢板的拉伸性能应符合表 3、表 4 的规定。

表 3 Q235GJ、Q355GJ、Q390GJ、Q420GJ、Q460GJ 钢板的拉伸性能

牌号	质量等级	上屈服强度(R_{eH}) ^a MPa			抗拉强度(R_m) MPa			屈服比(R_{eH}/R_m)		断后伸长率(A) %	
		钢板公称厚度 mm									
		6~16	>16~100	>100~150	>150~200	≤100	>100~150	>150~200	6~150		>150~200
Q235GJ	B、C、D、E	≥235	235~345	215~325	—	400~510	380~510	—	≤0.80	—	≥23
Q355GJ	B、C、D、E	≥355	355~475	335~455	325~445	490~610	470~600	470~600	≤0.83	≤0.83	≥22
Q390GJ	B、C、D、E	≥390	390~510	370~490	—	510~660	490~640	—	≤0.83	—	≥20
Q420GJ	B、C、D、E	≥420	420~540	400~520	—	530~680	510~660	—	≤0.85	—	≥20
Q460GJ	B、C、D、E	≥460	460~590	440~570	—	570~720	550~700	—	≤0.85	—	≥18

^a 如屈服现象不明显,屈服强度取规定塑性延伸强度($R_{p0.2}$)。

表 4 Q500GJ、Q550GJ、Q620GJ、Q690GJ 钢板的拉伸性能

牌号	质量等级	拉伸试验				
		上屈服强度(R_{eH}) ^a		抗拉强度(R_m) MPa	断后伸长率(A) % 不小于	屈强比(R_{eH}/R_m)
		MPa				
		厚度 mm				
12~20	>20~50					
Q500GJ	C	≥500	500~640	610~770	17	协商
	D					
	E					
Q550GJ	C	≥550	550~690	670~830	17	协商
	D					
	E					
Q620GJ	C	≥620	620~770	730~900	17	协商
	D					
	E					
Q690GJ	C	≥690	690~860	770~940	14	协商
	D					
	E					

注：伸长率按有关标准进行换算时，伸长率(A)等于17%与定标距是50 mm的延伸率($A_{50\text{mm}}$)等于20%相当。

^a 如屈服现象不明显，屈服强度取规定塑性延伸强度($R_{p0.2}$)。

7.4.2 夏比(V型缺口)冲击试验

7.4.2.1 各个质量等级钢板的夏比(V型缺口)冲击性能应符合表5的规定。

表 5 夏比(V型缺口)冲击试验温度和冲击吸收能量

牌号	质量等级	夏比(V型缺口)冲击试验		
		试验温度 ℃	试样方向	冲击吸收能量 J
Q235GJ、Q355GJ、 Q390GJ、Q420GJ、 Q460GJ	B	20	纵向	≥47
	C	0		
	D	-20		
	E	-40		
Q500GJ、Q550GJ、 Q620GJ、Q690GJ	C	0	纵向	≥55
	D	-20		≥47
	E	-40		≥47

7.4.2.2 钢板的夏比(V型缺口)冲击试验结果按一组3个试样的算术平均值计算,允许其中一个试样值低于规定值,但不应低于规定值的70%。如果试验结果不符合上述规定时,应从同一张钢板(或同一样坯上)再取3个试样进行试验,前后两组6个试样的算术平均值不应低于规定值,允许有2个试样小于规定值,但其中小于规定值70%的试样只允许有1个。

7.4.2.3 公称厚度不小于6 mm或公称直径不小于12 mm的钢材应做冲击试验,冲击试样尺寸取10 mm×10 mm×55 mm的标准试样;当钢材不足以制取标准试样时,应采用10 mm×7.5 mm×55 mm或10 mm×5 mm×55 mm小尺寸试样,冲击吸收能量应分别为不小于表5规定值的75%或50%,应优先采用较大尺寸试样。

7.4.3 弯曲试验

7.4.3.1 钢板的弯曲试验应符合表6的规定。

7.4.3.2 如供方能够保证弯曲试验合格,可不进行弯曲试验。

表6 弯曲试验

钢板厚度	180°弯曲试验	
	≤16 mm	>16 mm
试样宽度	2a	2a
弯曲直径	2a	3a

注: a 为试样厚度。

7.4.4 厚度方向性能

对厚度不小于15 mm的钢板有厚度方向性能要求时,其厚度方向性能级别对应的断面收缩率应符合GB/T 5313的规定。

7.5 表面质量

7.5.1 钢板表面不应存在裂纹、气泡、结疤、折叠、夹杂和压入的氧化铁皮。钢板不应有目视可见的分层。

7.5.2 钢板表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由压入氧化铁皮脱落所引起的不显著的表面粗糙、划伤、压痕及其他局部缺陷,但其深度不应大于厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。

7.5.3 钢板表面缺陷允许修磨清理,修磨清理处应平滑无棱角,且应保证钢板的最小厚度。钢板不允许焊补。

7.6 超声检测

厚度方向性能钢板应按GB/T 2970逐张进行超声检测,合格级别为Ⅲ级;其他钢板根据需方要求,也可按GB/T 2970的规定逐张进行超声检测,合格级别应在合同中注明。经双方协议,可采用其他文件进行超声检测,并在合同中注明检测文件和合格等级。

7.7 其他要求

根据需方要求,经双方协议,需方可对钢板提出其他要求,并在合同中注明。

8 试验方法

8.1 每批钢板的检验项目、取样数量、试样方向、取样方法、试验方法应符合表7的规定。

8.2 钢的化学成分试验一般按 GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20124、GB/T 20125 或通用的化学分析方法进行,仲裁时按 GB/T 223.5、GB/T 223.9、GB/T 223.11、GB/T 223.14、GB/T 223.19、GB/T 223.23、GB/T 223.26、GB/T 223.40、GB/T 223.58、GB/T 223.62、GB/T 223.78、GB/T 223.79、GB/T 223.81、GB/T 223.82、GB/T 223.84、GB/T 223.85、GB/T 223.86 的规定进行。

表7 钢板的检验项目、取样数量、试样方向、取样方法和试验方法

序号	检验项目	取样数量	试样方向	取样方法	试验方法
1	化学成分(熔炼分析)	1个/炉	—	GB/T 20066	8.2
2	拉伸试验 ^a	1个/批	横向	GB/T 2975	GB/T 228.1
3	冲击试验 ^b	3个/批	纵向	GB/T 2975	GB/T 229
4	弯曲试验	1个/批	横向	GB/T 2975	GB/T 232
5	厚度方向性能试验	3个/批	垂直厚度方向	GB/T 5313	GB/T 5313
6	超声检测	逐张	—	—	GB/T 2970
7	表面	逐张	—	—	目视
8	尺寸、外形	逐张	—	—	符合精度要求的适宜量具

^a 拉伸试验应采用全厚度矩形拉伸试样。当试验机能力不足时,对于厚度大于 25 mm 的钢板,可以采用圆形拉伸试样,此时试样的轴线应接近钢板厚度 1/4 处。

^b 对于厚度大于或等于 40 mm 的钢板,冲击试样轴线应位于钢板厚度 1/4 处。

9 检验规则

9.1 检验和验收

钢板的检验和验收由供方技术检验部门进行,需方有权进行验证。

9.2 组批规则

9.2.1 钢板应成批验收,每批钢板应由同一牌号、同一炉号、同一厚度、同一交货状态、同一热处理炉次的钢板组成,每批重量不大于 60 t。经供需双方协商并在合同中注明,钢板可以逐轧制张组批。

9.2.2 对于厚度方向性能钢板,厚度方向性能的组批规则应符合 GB/T 5313 的规定。

9.3 复验与判定

9.3.1 钢板的复验与判定应符合 GB/T 17505 的规定。

9.3.2 允许供方对热处理交货复验不合格的钢板重新热处理后,作为新的一批提交验收。

9.4 数值修约

钢板的检验结果应采用修约值比较法进行修约,碳当量、焊接裂纹敏感性指数以及耐大气腐蚀指数应先按公式计算后修约,其修约规则应符合 GB/T 8170 的规定。

10 包装、标志及质量证明书

钢板的包装、标志及质量证明书应符合 GB/T 247 的规定。

qejc.cn, jcvba.cn, 微信qejc21

微信 qejc21

jcvba.cn

qejc.cn

中华人民共和国
国家标准
建筑结构用钢板
GB/T 19879—2023

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 23 千字
2023年9月第一版 2023年9月第一次印刷

*

书号: 155066·1-73682 定价 26.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 19879—2023



码上扫一扫 正版服务到

